Наименование показателей	Ед. измерения	ГСП	ДСП	ГВЛ	ЦСП
Плотность	кг/м^3	**1100-1200**	670-700	1100-1200	1250-1400
Влажность (при отн. Влажности 65% и Т 20^{0}С)	%	**2-3**	8-10	2-3	10-12
Модуль упругости при изгибе	Мпа	**3000-4000**	2500-4000	2900-3000	3000-4000
Прочность при изгибе в обоих направлениях	Мпа	**6-9,5**	12-18	5,5-6,5	9-12
Прочность на разрыв параллельно плоскости	Мпа	**3-4**	8-10	1,5-3	5-6
Прочность на разрыв перпендикулярно плоскости	Мпа	**0,25-0,4**	0,4-0,6	0,2-0,3	0,4-0,6
Линейная прочность на сдвиг	Мпа	**1,5-2,5**	1,5-2,5	1,0-1,5	2,0-2,5
Удельное сопротивление выдергиванию шурупов	Н/см	**350-550**	600-800	300-400	600-800
Линейное расширение, 20^{0}С/30%-20^{0}С/85%	%	**0,07-0,10**	0,30-0,40	0,04-0,06	0,25-0,3
Разбухание по толщине через 2 ч.	%	**2**	6	1	1,5
Коэффициент теплопроводности	Вт/ м^{0}С	**0,2-0,3**	0,14	0,2-0,3	0,25-0,30
Индекс изоляции воздушного шума	Дб	**30-35**	22-25	30-35	35-40